

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

BANDA DE LEGAT DIN POLIESTER



INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

BANDA DE LEGAT DIN POLIESTER

PRODUS**BANDA DE LEGAT DIN POLIESTER****DESCRIERE**

Banda De Legat PES este fabricata prin lipirea fasiilor de poliester care ii dau forta suplimentara. In ciuda faptului ca este rezistenta si are o putere de rupere ridicata, aceasta banda este de sase ori mai usoara decat banda pentru legare din otel. Banda din poliester nu va rugini sau putrezi, lasand suprafetele curate acolo unde este legata.

Avantaje:

- puternica, cu greutate redusa si usor de utilizat;
- Banda de legat realizata din poliester cu inalta rezistenta;
- De 6 ori mai usoara decat banda de legare din otel;
- Esentiala pentru securizarea paletilor cu greutati mari.

UTILIZARE

Utilizati aceasta banda pentru legat atunci cand fixati paleti cu greutati mari, containere sau pentru legarea articolelor industriale. Legarea cu banda este foarte usoara datorita gamei noastre de aparate de tensionare si pentru folosirea cataramelor din otel. Cataramele din otel permit ca banda sa fie retensionata. Banda poate fi taiata cu foarfeca. Pentru mai multa siguranta, capetele de legare cu banda pot fi impartite in doua si innodate dupa ce catarama a fost fixata.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

WG 40/250; WG 40/350; WG 40/500					
CARACTERISTICA	U/M	VALOARE			TOLERANTA
Lungime	m	250	350	500	+/- 2%
Latime	mm	13			-
Cantitate	buc/cutie	8			-
Puterea minima	kgf	375			-
Numar fire	buc	15			-
Miez	Ø mm	60			-

BANDA DE LEGAT DIN POLIESTER

**SPECIFICATII
TEHNICE**

WG 40/1100			
CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTA
Lungime	m	1100	+/- 2%
Latime	mm	13	-
Cantitate	buc/cutie	2	-
Puterea minima	kgf	375	-
Numar fire	buc	15	-
Miez	Ø mm	76	-

**SPECIFICATII
TEHNICE**

WG 40/250; WG 40/350; WG 40/500; WG 40/1100			
CARACTERISTICA	U/M	VALOARE	TOLERANTA
Dtex	-	3300	-
Tenacitate per dtex	cN	8.1	+/- 2%
Lungire	-	13.5	+/- 3%
Putere de rupere	kg	400	-