

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FOLIE STRETCH

FILM POLIETILENA
DESTINAT UZULUI
AUTOMAT



INATECH PACKAGING

Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393

Domnești - Ilfov

Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

office@inatech.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

www.inatech.ro

www.ifoam.ro

www.inatech-shop.ro

www.izolatie-reflectiva.ro

DESCRIERE

Folia stretch este recomandata pentru uz general, este usor de manevrat si eliminat, atunci cand nu mai este necesara.

Este recomandata pentru protectia produselor impotriva umiditatii, a prafului si a murdariei. Folia stretch este rezistenta la conditiile de mediu, fixeaza si protejeaza produsele pe paleti, este flexibila si extensibila. Este rezistenta la rupere si rezista la sarcini de pana la 1000 kg /palet, fara alunecare.

UTILIZARE

Folosita pentru ambalarea individuala sau grupata a produselor de mici si mari dimensiuni, protejandu-le in timpul depozitarii sau al transportului.

CARACTERISTICI

- Tip folie : Stretch automat;
- Grosime film : 23µm;
- Lungime film stretch : 1320m (+/- 2%);
- Material : LLDPE, film in 5 straturi;
- Culoare : transparenta ;
- Claritate ridicata;
- Buna rezistenta la rupere sau intepare;
- Elongatie ridicata;
- Buna bariera pentru umezeala, miros, gaze;
- Buna procesare;
- Elasticitate buna;
- Mulare perfecta pe produs.

DATE TEHNICE

Proprietati	Metoda	UM	Valori de referinta	Plaja de variatie
Generale				
Densitate	ASTM D 792-08	g/cm ³	0.917	-
Grosime	-	mm	0,023	± 0.03%
Latime	-	cm	50	± 0.1%
Diametru tub	-	mm	75	± 0.5%
Greutate tub	-	kg	1,6	± 5%
Greutate Neta Rola	-	kg	14,4	± 2%
Grame/metru	-	gr	9,17	± 2%
Mecanice				
MFI	ASTM D 1238-10	g/10	3,8	-
Anduranta	ASTM D882-10	N/mm ²	450 (MD) / 350 (TD)	
Elongatie	ASTM D882-10	%	710 (MD) / 878 (TD)	
FDI	ASTM D1709-09	g	65 (MD)	-