

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

**FOLIE
TERMOCONTRACTIBILA
POLIOLEFINA
CRYOVAC®**



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Calea Clujului, Nr. 271, Oradea

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS

FOLIE TERMOCONTRACTIBILA POLIOLEFINA CRYOVAC ®

DESCRIERE

Folia termocontractibila din poliolefina prezinta o performanta inalta, oferind proprietati unice de rezistenta la utilizare multipla si performante imbunatatite in comparatie cu foliile termocontractibile conventionale. Aceasta face parte din seria de accesorii si consumabile ale masinilor de baxat: Eco Sealer 55, Flexy Sealer 55A si a Tunelului De Ambalat S55.

Folia termocontractibila din poliolefina are un nivel ridicat de transparenta si claritate, oferind o prezentare atractiva a produsului ambalat. Aceasta se utilizeaza pentru ambalarea produselor: alimentare, cosmetice, de papetarie, dar nu numai. Folia tubulara este economica si rezistenta si asigura protectie impotriva umiditatii, prafului si actiunilor mecanice.

SPECIFICATII TEHNICE

COD ASIS	CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE		METODA VERIFICARE
14805	Grosime	μ	17		ASTM D6988
	Latime	mm	de la 155 la 905		-
	Lungime	m	1143		-
	Diametru tub	mm	76		-
	CARACTERISTICI MECANICE	U/M	VALOARE		METODA VERIFICARE
			LD	TD	
	Rezistenta la tractiune	kg/cm ²	1200	1300	ASTM D882-95
	Alungire la rupere	mm	110	130	ASTM D882-95
	Elasticitate	kg/cm ²	5100	5400	ASTM D882-95
	Rezistenta la perforare	g	3000		COV-E-236
	Contractare libera 120 °C	%	65	65	ASTM D2732
	Tensiune maxima de contractare	kg/cm ²	30	35	COV-E-302
	Rata de transmitere a vaporilor de umiditate	g/m ² /24h (38 °C)	24		ASTM F1249
	Rata de transmitere a oxigenului	cm ³ /m ² /24h (23 °C, 1 atm)	8000		D3985-95
	Rata de transmitere CO2	cm ³ /m ² /24h (23 °C, 1 atm)	34000		ASTM D1434

**SPECIFICATII
TEHNICE**

COD ASIS	CARACTERISTICI GENERALE	U/M	VALOARE		METODA VERIFICARE
14806	Grosime	μ	23		ASTM D6988
	Latime	mm	de la 155 la 905		-
	Lungime	m	885		-
	Diametru tub	mm	76		-
	CARACTERISTICI MECANICE	U/M	VALOARE		METODA VERIFICARE
			LD	TD	
	Rezistenta la tractiune	kg/cm ²	1250	1350	ASTM D882-95
	Alungire la rupere	mm	120	150	ASTM D882-95
	Elasticitate	kg/cm ²	5000	5500	ASTM D882-95
	Rezistenta la perforare	g	3700		COV-E-236
	Contractare libera 120 °C	%	65	65	ASTM D2732
	Tensiune maxima de contractare	kg/cm ²	30	35	COV-E-302
	Rata de transmitere a vaporilor de umiditate	g/m ² /24h (38 °C)	15		ASTM F1249
	Rata de transmitere a oxigenului	cm ³ /m ² /24h (23 °C, 1 atm)	6000		D3985-95
	Rata de transmitere CO2	cm ³ /m ² /24h (23 °C, 1 atm)	-		ASTM D1434