

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

It's all about quality!

FISA TEHNICA

SACI GONFLABILI DIN POLIETILENA *Fill Air® RF*

Sealed Air®
Product Care

Fill Air® RF Inflatable Packaging

Use this air bag in other packages
to reduce disposal volume when deflated
and save more than paper - saves on freight costs

For recycling information -
visit how2recycle.info



RF-3
US / Canada
1-800-648-9093
Latin America
55 11 3833-2807
Asia 402 888
(65) 6861-1828
Europe
(44) 1536 315 363
Australia / New Zealand
61-4021-9550-7888
Fill-Air® is a
registered trademark of
Sealed Air Corporation (U.S.)
film.FillAir.com FASF-10/17 Rev. G

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro
www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro
www.isoteckline.com

PRODUS

SACI GONFLABILI DIN POLIETILENA Fill Air® RF

DESCRIERE

Sacii Gonflabili Fill-Air® RF sunt produse dintr-un film transparent , flexibil, extrem de durabil cu proprietati remarcabile de retentie a aerului. Acestia sunt capabili sa reziste celor mai severe conditii de livrare si manipulare, incluzand schimbari de temperaturi si presiune dealungul transportului aerian.

Sacii gonflabili reprezinta o solutie economica pentru umplerea golurilor din cutii datorita avantajelor si beneficiilor pe care le ofera.

Sacii Fill-Air® RF au foarte multe beneficii:

- Versatil: Sunt disponibile 7 modele de diferite marimi pentru aplicatii de umplere, blocare a produselor in interiorul cutiilor de transport;
- Prietenos cu mediu: Sacii pot fi reutilizati. Comparativ cu materialele de umplutura conventionale, volumul acestora poate fi redus cu pana la 90 %;
- Costuri de stocare si manevrare reduse: Sacii sunt livrati in cutii si sunt umflati cand sunt folositi. Spre exemplu o cutie de 250 buc din marimea 410 X 530 MM poate umple un spatiu cat 18 saci de fulgi de polistiren
- Proprietati excelente de protectie: Fiind realizati dintr-un film transparent, flexibil si durabil, sacii Rapid Fill blocheaza produsele pentru a evita miscarea si deteriorarea acestora in timpul livrarii
- Usor de instalat: necesita compresor electric cu priza obisnuita 220-240 V.

**SPECIFICATII
TEHNICE**

Proprietati fizice		Rezultate	Unitati	Metoda de testare
Fora de tractiune	MD	12.25	psi	ASTM D882
	TD	10.73	psi	
Elongatie	MD	1127	%	ASTM D882
	TD	1665	%	
Fora de rupere	MD	208	grame	ASTM D1938
	TD	1394	grame	
Puterea impactului		2.78	ft-lbf	ASTM D4272
Punctie		3.16	lb	FTMS 101C