

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

FOLIE DE SECURITATE



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech-group.com

www.inatech-group.com

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

PRODUS**FOLIE DE SECURITATE****DESCRIERE**

Folia De Siguranta Antiefracție impiedica spargerea geamului in cazul unui accident sau a unei tentative de efracție. Foliile de securitate sunt perfect transparente si ajuta la securizarea ferestrelor, asigurandu-va ca sticla nu se sparge. Mai mult, folia isi pastreaza integritatea in caz de impact, explozie sau incendiu.

Pentru intretinere se recomanda curatarea cu o solutie pe baza de apa si sapun, la un interval de cel putin o luna. A nu se aplica autocolant sau alt adeziv pe folia pentru protectie solara.

Constructie (componenta)

- 1.Strat dur, rezistent la zgarieturi, pentru durabilitate si intretinere usoara in timpul curatarii geamurilor.
- 2.Poliester de inalta calitate optica 100μ
3. Adeziv de lipire
4. Poliester de inalta calitate optica 100μ
5. Adeziv de lipire
6. Poliester de inalta calitate optica 100μ
7. Adeziv PS ranforsat pentru a mentine elasticitatea foliei in caz de impact, polimerizarea sticlei in termen de 30 zile
8. Folie de protectie, de unica folosinta dupa instalare

Instructiuni de intretinere

Folie de siguranta cu adeziv PS ranforsat care necesita o solutie de aplicare adecvata (Folie On ref 600-F0355 si 2cl/litru de apa) si o racleta de siguranta adecvata 150-054/150-055/150-056. Nu curatati timp de cel putin 1 luna si nu aplicati autocolante sau alti adezivi pe folie.

Certificari

Garantie SOLAR SCREEN® 10 ani Consultati notificarea „Noi garantii pentru produse de exterior”

Clasificare de rezistenta la foc M1

Depozitare de la -5°C la +40°C 3 ani

Conform standardului Reach RoHS Respectat Standardul european EN 12600 1B1 P2A

Latimi disponibile 122cm 152cm 183cm

DESCRIERE**Sfaturi de instalare**

- Poziție verticală și suprafață standard a sticlei*
- Geam simplu transparent
- Geam simplu fumuriu
- Geam simplu fumuriu reflectorizant
- Geam dublu transparent
- Geam dublu fumuriu
- Geam dublu fumuriu reflectorizant
- Geam dublu umplut cu gaz - Low E
- Geam dublu exterior transparent Stadip
- Geam dublu interior transparent Stadip

**SPECIFICATII
TEHNICE**

CATACTERISTICA	U/M	VALOARE
Transmisie ultravioleta	%	5
Transmisie lumină vizibila	%	82
Reflexie lumină vizibila externa	%	12
Reflexie lumină vizibila interna	%	12
Energie solara totala respinsa	%	20
Energie solara totala respinsa	%	2*21
Raport solar:	-	-
Reflexie energie solara	%	10
Absorbție energie solara	%	9
Transmisie energie solara	%	81
Reducere stralucire solara	%	16
Valoare G	-	0,8
Valoare U	-	5,7
Coeficient de umbrire	-	0,9
Tip instalare Interior	-	-
Lungime rola	m	30,5
Compoziție folie PET	-	-
Grosime	μ	310
Culoare din exterior	-	Transparent