

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

FISA TEHNICA

SACI VCI

*PROTECTIE
ANTICOROZIUNE*



INATECH PACKAGING
Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 393
Domnești - Ilfov
Telefon / Fax: 021 448.03.58

Strada Anghel I. Saligny, Nr. 40, Oradea

office@inatech.ro

www.inatech.ro
www.ifoam.ro
www.inatech-shop.ro

INATECH®

Packaging Supplies & Equipment

SACI VCI PROTECTIE ANTICOROZIUNE

PRODUS**SACI VCI (PROTECTIE ANTICOROZIUNE)****DESCRIERE**

Sacii VCI pentru protectie impotriva coroziunii asigura protectia impotriva oxidarii metalelor, prin crearea pe suprafata metalului a unui strat de protectie. Datorita aditivului anticoroziune adaugat direct in produs, ambalarea in sacii VCI are proprietatea de a proteja de coroziune intr-un mod foarte eficient produsele. Aditivul se dezlava treptat, formand o pelicula protectoare ce ajunge in toate cavitatile sau locurile greu accesibile. Sacii VCI - PE sunt un ambalaj reciclabil, Eco-Friendly, ce nu afecteaza sanatatea umana, natura sau apa.

Aplicatii recomandate

Folia VCI este recomandata a se utiliza pentru conservarea si protectia la coroziune a metalelor feroase si neferoase, inclusiv a otelului, fierului, fontei.

Modul de stocare adecvat

Pastrati folia VCI intr-un loc racoros si uscat, protejat de lumina soarelui si in ambalajul inchis, chiar si in timpul utilizarii partiala. Durata de depozitare de cel putin 24 de luni.

DATE TEHNICE

Valori standard	UM	Grosime (µm)	ST Film	TR Film	HPF Film
Rezistenta la impact	g	40	70	125	180
		60	100	170	320
		80	130	235	450
		100	160	275	510
		120	180	305	560
Tratament VCI	ani	2 ani pentru depozitare + 2 ani pentru utilizare			
Tratament AS	Ohm	la cerere ($<1 \times 10^{11}$)			
Tratament UV	kLy	la cerere (6, 12, 24 sau 36 luni)			

SACI VCI PROTECTIE ANTICOROZIUNE

DATE TEHNICE

Parametri	UM	pentru film cu latime <600mm		pentru film cu latime >600mm	
		Min	Max	Min	Max
Latime	mm	-5	+10	-10	+20
Pliu	mm	-5	+10	-10	+10
Deviatie pliu	mm	-5	+5	-10	+10
Lungime	mm	-5	+10	-10	+20
Grosime medie	%	-10%	+10%	-10%	+10%
Grosime prin puncte	%	-15%	+15%	-15%	+15%
Greutatea probei	%	-10%	+10%	-10%	+10%
Imprimare	clar				
Culoare	conform monstreii/ pantone				
Sudare	drept, fara imperfectiuni, puternic				
Suprafata filmului	clar, fara valuri, fara dungi				
Taiere	drept, fara franjuri				
Roluirea filmului	drept cu deviatia maxima la incresturi de 10 mm				
Roluirea sacilor pe rola	deviatia maxima intre incresturi de 30 mm				
Greutatea comenzii	pcs	-15%	+15%	-10%	+10%